



TERASOVÉ OLEJE – MIEŠANÉ ODTIENE



Pigmentovaný alebo bezfarebný polomatný náter na báze prírodných olejov na všetky typy dreva v exteriéri. Náter je prirodušný, reguluje vlhkosť dreva a obmedzuje jeho bobtnanie a vysychanie. Vodoodpudivý a odolný voči UV žiareniu, neolupuje sa a neprská. Jednoducho sa aplikuje, bez nutnosti predchádzajúceho obrusovania, a podkladového náteru. Pri natieraní nezasychá. Zaschnutý náter je neškodný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči potu a slinám podľa normy DIN 53160, vhodné aj pre detské hračky v súlade s požiadavkami EN 71.3)

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Olej chráni a ošetruje terasy/terasové dosky, záhradný nábytok, zásteny z ihličnatých aj ušľachtilých drev ako napr. impregnovaná borovica, douglaska, céder, dub alebo bangkirai. Taktiež je vhodný ako farebný transparentný náter tíku, eukalyptu a iných ušľachtilých a tepelne ošetrovaných drevín.

ZLOŽENIE

Na báze prírodných rastlinných olejov (slniečnicový, sójový), oxidov železa a organických pigmentov, sikatív (sušidiel) a prídavných látok zaisťujúcich vodoodpudivosť. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÉ ODTIENE

RAL a NCS odtiene

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Hustota: 0,85 – 0,95 g/cm³

Viskozita: 30 – 60 s (DIN EN ISO 2431/3 mm, hustý)

Zápach: slabý, mierny, po vyschnutí je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 60 °C (DIN EN ISO 2719)

Balenie: 0,125 l, 0,75 l, 2,5 l

Výdatnosť: Približne 24 m² z 1 litra pri 1 nátere. Výdatnosť produktu plne závisí od druhu dreva a jeho povrchovej úpravy.

Obsah VOC: Na produkt sa nevzťahuje klasifikácia VOC.

Skladovanie Trvanlivosť je 5 rokov alebo viac, ak je výrobok dobre uzavretý na suchom mieste. Ak výrobok zhustne v dôsledku nízkych teplôt, mal by sa pred aplikáciou nechať 24 - 36 hodín pri izbovej teplote, aby sa obnovila jeho pôvodná konzistencia.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Drevo s vysokým obsahom extrahovateľných látok a zvlášť tvrdé drevo musí byť najprv vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov (min. 4 týždne) alebo umyté Osmo Čističom štetcov. Dreva s vysokým obsahom živíc (ako je napr. smrekovec alebo douglaska) nechajte zvetrať po dobu najmenej 6 týždňov. Čerstvo impregnované dreva a ďalej exotické dreveniny ako napr. massarandubu, bangkirai, merbau alebo garapu nechajte zvetrať minimálne 3 mesiace pred prvým náterom. Pokiaľ už došlo k zašednutiu dreva, ošetrte povrch Osmo Odšedovačom dreva.

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (vlhkosť max. 20 %).

Osmo Terasový olej je pripravený na priame použitie, prosím neriedte. Dobré pred použitím premiešajte. Staré porézne nátery dôkladne očistite. Staré farby a laky úplne odstráňte. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu. Aplikujte prvý náter na všetky plochy ešte pred zmontovaním. Ako ochrana proti hnilobe, modraniu a napadnutiu hmyzom, drevo vopred – pokiaľ možno zo všetkých strán – ošetrte Osmo Impregnáciou dreva WR*. (*Obsahuje biocídy- používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o výrobku.)

Výsledný vrchný náter závisí okrem iného aj od prirodzených vlastností dreva, z tohto dôvodu odporúčame - najmä pri neznámych povrchoch - prevedenie skúšobného náteru pred samostatným použitím.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Naneste v tenkej vrstve Osmo plochým štetcom na suchý a čistý drevený povrch v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Na zrýchlenie práce na veľkých plochách odporúčame použiť Osmo Kefu na natieranie podláh. Zaistite dostatočné vetranie a ponechajte schnúť po dobu cca 12 hodín. Po zaschnutí aplikujte druhý náter v tenkej vrstve a dobre rozotrite. Neodporúčame aplikovať pri vonkajších teplotách pod 5 °C. Pokiaľ je vyžadovaný menej intenzívny farebný odtieň, naneste len jednu vrstvu. Potom použite bezfarebný Osmo Protišmykový náter (neplatí pre odtieň 007 Teak).

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Pracovné nástroje čistite Osmo Čističom štetcov (bez obsahu benzénu).

**DOBA SCHNUTIA**

Približne 12 hodín (pri bežných poveternostných podmienkach, t. j. 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti sa čas schnutia predlžuje.

UPOZORNENIE

Osmo Terasový olej 007 Teak je bezfarebný a preto iba obmedzene chráni proti UV žiareniu (šednutiu dreva). Ako finálny bezfarebný náter plôch, ošetrovaných pigmentovanými terasovými olejmi, odporúčame v prípade pergol použiť Osma UV ochranný olej 410 alebo Osma UV ochranný olej Extra 420, v prípade terasových podláh bezfarebný Osma Protišmykový terasový olej 430. Týmto spôsobom dosiahnete zosilnenie ochrany pigmentu a predĺženie odolnosti náteru proti poveternostným vplyvom a oteru. Pri obzvlášť mechanicky namáhaných plochách (napr. drevené podlahy terás) odporúčame aspoň 1 x ročne skontrolovať stav náteru a v prípade potreby náter obnoviť. Ryhované alebo hrubo rezané dreva vyžadujú – vzhľadom na charakter povrchu – väčšie množstvo náteru. Niektoré druhy dreva majú tendenciu k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných farebných zložiek.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
A LIKVIDÁCIA****BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý).

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo odpadu je 08 01 12.

Kód obalu je 15 01 04.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované januára 2025