



ZÁHRADNÁ A FASÁDNA LAZÚRA



Extrémne odolná lazúra na drevo, odoláva vonkajším poveternostným podmienkam a UV žiareniu. Transparentná, polomatná farba na drevo v exteriéri. Po uschnutí je lazúra bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa normy DIN 53160, vhodná na detské hračky podľa normy EN 71.3).

Skladovanie: Trvanlivosť je 2 roky alebo viac, ak je produkt v dobre uzatvorenom pôvodnom obale. Chráňte pred mrazom a teplotou nad 30 °C.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

OBLASTI POUŽITIA

Lazúra je vhodná na drevo vo vonkajšom prostredí: drevené fasády, balkóny, drevené okenice, ploty, záhradné domčeky, záhradný nábytok, parkovacie prístrešky atď.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze polymérnej disperzie, oxidu titaničitého (biely pigment), oxidov železa a organických pigmentov, aditív a konzervačných látok (MIT/BIT). Je riediteľná vodou.

FAREBNÉ ODTIENE

- 7247 Borovica transparentná
- 7248 Svetlý dub transparentný
- 7249 Tík transparentný
- 7251 Palisander transparentný
- 7252 Smrekovec transparentný
- 7253 Patina transparentná
- 7254 Perleťovo sivá transparentná
- 7255 Čadičová sivá transparentná (bazaltovo sivá)

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Hustota: 1,05 – 1,10 g/cm³
Viskozita: 25 – 35 s (4 mm DIN 53211, viskóznym/kvapalným)
Zápach: slabý, mierny, po vyschnutí bez zápachu
pH hodnota: 7,5 – 8,5

Balenie: 0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť: Približne 16 m² z 1 litra pri 1 nátere. Výdatnosť produktu vždy závisí od druhu a stavu dreva. Uvedená hodnota sa vzťahuje na hladké hobľované/brúsené povrchy. Na iných povrchoch môže byť výdatnosť odlišná

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/e) 130 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (teplota ovzdušia minimálne + 5 °C, max. 18 % vlhkosť dreva). Ak sa vyžaduje ochrana dreva proti zamodraniu, hnilobe alebo drevokaznému hmyzu, ošetríte drevo najprv prípravkom Osmo WR základovým náterom.*

** Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.*

Alternatívne možno na fyzikálnu ochranu dreva, ktoré je obzvlášť náchylné na modranie, použiť Impregnáciu na drevo WR 4041 bez obsahu biocídov.

Osmo Záhradná a fasádna lazúra je pripravená priamo na použitie, prosím neriedte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred zmontovaním. Staré, nepriľnavé nátery je potrebné očistiť a obrúsiť. Pri brúsení používajte ochrannú masku proti prachu (všeobecné opatrenie).

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Prvý náter naneste v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo valčeka z mikrovlnáka alebo nastriekajte. Ponechajte schnúť pri dobrom vetraní po dobu 3 – 4 hodiny. Potom uschnutý povrch prebrúste a naneste druhý náter v tenkej vrstve. Pri renováciách postačí spravidla jeden náter.

Výsledný vrchný náter závisí - okrem iného - od prírodných vlastností dreva, z tohto dôvodu odporúčame pred samotným použitím urobiť skúšobný náter.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

Vyčistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.

DOBA SCHNUTIA

Približne 3 – 4 hod. (pri bežných klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Zabezpečte dostatočné vetranie.

**UPOZORNENIE**

U niektorých druhov dreva, pokiaľ sú vystavené poveternostným vplyvom, môže dochádzať k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných pigmentových zložiek dreva. Tropické drevo a drevo s veľkým obsahom obsiahnutých látok v dreve (dub, agát, smrekovec atď.) nechajte najprv dôkladne zvetrať. Tým bude zabezpečené, že náter optimálne prilne.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
A LIKVIDÁCIA****BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Obsahuje zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (CIT) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (MIT) (3:1). Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

POZOR! Pozor! Počas aplikácie striekaním hrozí riziko vdýchnutia prípravku do dýchacích ciest. Nevdychujte výpary alebo aerosóly. V prípade ohrozenia volajte Národné toxikologické informačné centrum 02 5477 4166.

LIKVIDÁCIA

Zostávajúci produkt a obal zneškodnite v súlade s národnou/miestnou legislatívou. Kód odpadu je 08 01 12. Kód obalu je 15 01 01.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované mar 2025